LIGNUM PERLA-TX

VISKÖSER GLANZLACK AUF WASSERBASIS FÜR HOLZ

TRAGSTRUKTUREN (Dächer, Wände usw)
MÖBEL
RAHMEN
GEGENSTÄNDE AUS HOLZ

ERGIEBIGKEIT

1. Auftrag: 10-15 m^2 pro Liter Produkt.
2. Auftrag: 15-20 m^2 pro Liter Produkt.

Die Ergiebigkeit kann sich je nach Auftragsmethode, behandelter Holzart und Beschaffenheit der Holzoberfläche ändern.

VERWENDUNGSZWECK

- **Visköser Glanzlack**, bestehend aus einer Polymeremulsion auf Wasserbasis. Ideal für jede hölzerne Oberfläche **für jede überdachte Holzfläche im Innen- oder Außenbereich**.
- Als **Decklack** auf hölzernen Oberflächen, die mit farblosen oder farbigen Grundierungen behandelt wurden.

DIE VORTEILE

- Verleiht dem Holz **Glanz und frischt** die Grundfarbe auf.
- **Hebt die Schönheit** des Holzes hervor, **ohne mit der Zeit** zu vergilben.
- Der Lack ist **elastisch** und **blättert nicht ab**.
- **Lässt sich leicht und schnell** auf jede Art von Holz auftragen.
- Auch in **Imprägniermaschinen verwendbar**.
- **Sicher** für Anwender und Umwelt.

ANWENDUNG

Das Produkt ist **gebrauchsfertig**.

Vor der Anwendung:

- Die **zu behandelnden Oberflächen** müssen vollkommen **sauber und trocken sein**.
- Die verwendeten Auftragsmittel müssen **sauber** (d.h. frei von Verschmutzungen oder Rückständen anderer Produkte) **und trocken sein**.

Anwendungsmethoden:

Pinsel, Spritze.

Anwendung des Produkts:

- Das Produkt vor dem Gebrauch schütteln (oder mit einem sauberen Stab umrühren.
- Das Produkt gleichmäßig **(niemals reichlich!)** auf die Oberfläche auftragen und trocknen lassen.
- Vor dem zweiten Auftrag des Produktes sollte mindestens 2 Stunden abgewartet werden. Die Fläche muss auf jeden Fall trocken sein.
- Bei einigen Holzarten ist nach dem ersten Auftrag ein leichtes Aufstellen der Fasern zu erkennen: zur Behebung dieses Problems vor dem zweiten Auftrag leicht mit mittel- bis feinkörnigem Schleifpapier schmirgeln oder die Oberfläche mit einem Kunststoffschleifpad bearbeiten.

Trocknungsgeschwindigkeit des Produkts:

In gut belüfteter Umgebung bei ca. 20 °C und einer relativen Feuchtigkeit von 65 % genügen für den ersten Auftrag in der Regel 15 bis 30 Minuten. Vor dem zweiten Auftrag müssen mindestens 2 Stunden vergehen. Die Fläche muss auf jeden Fall trocken sein.

Reinigung der Auftragsmittel:

Mit klarem Wasser unmittelbar nach dem Gebrauch. Wenn die Reinigung zu spät vorgenommen wird und sich deshalb die Produktreste nicht einwandfrei entfernen lassen (besonders bei Imprägniermaschinen), verwenden Sie LIGNUM BIOSOLV oder wenden Sie sich an unsere Technische Abteilung.

Pflege der behandelten Flächen:

Es genügt, die Oberfläche mit einem angefeuchteten Schwamm (Schmirgeln ist nicht erforderlich) und gegebenenfalls mit einem neutralen Reinigungsmittel zu säubern. Das Produkt erneut auftragen, wenn der Glanz der Oberfläche wieder hergestellt werden soll.

HINWEISE

- Das Produkt ist bei Temperaturen zwischen +10 °C und +30 °C aufzutragen. Lignum Perla ist ein Produkt auf Wasserbasis: **Vor Frost schützen!** Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf heißen bzw. über lange Zeit der Sonne ausgesetzten Oberflächen auftragen.
- **Das frisch behandelte Holz darf weder während noch nach dem Trocknen ins Freie gebracht werden. Das frisch behandelte Holz nicht mit nassen Handschuhen oder Händen anfassen.**
- Angesichts der Vielfalt der heute im Handel befindlichen Holzarten empfehlen wir, vor der Verwendung stets einen Probeauftrag vorzunehmen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische Abteilung.
- Bei Anwendungen auf anderen Grundierungen als LIGNUM P-501 sollten stets Probeaufträge vorgenommen werden.

Ausgabe: 01/2018_DE

LIGNUM PERLA-TX

VISKÖSER GLANZLACK AUF WASSERBASIS FÜR HOLZ

HDG Group S.r.l.
Viale Giuseppe Verdi, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIEN
Tel. +39 0521379085
Fax +39 0521877338
www.hdg.it

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen: flüssig
Farbe: farblos
Geruch: geruchlos
Dichte: 1,040 g/ml
pH-Wert: 8,40 (bei 20 °C)
Wasserlöslichkeit: mischbar
Siedepunkt: circa 100 °C

VOC-GEHALT (flüchtige organische Verbindungen, Richtlinie 2004/42/EG)
Lacke und Holzbeizen für Gebäudedekorationen (Innen und Außen), einschließlich deckender Holzbeizen. Obergrenze: 130 g/l **VOC-Gehalt in g/l gebrauchsfertigen Produkts: <5 g/l.**

AUFBEWAHRUNG

Das Produkt im gut verschlossenen Originalbehälter an einem kühlen, belüfteten Ort fern von Wärmequellen aufbewahren. Vor Frost schützen! Lagertemperatur: +5 °C bis +30 °C Haltbarkeit: 6 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenangabe auf der Packung).

ETIKETTIERUNG

Keine Gefahrenkennzeichnung.

Consigli di prudenza

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Etikett lesen.
Enthält 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7) und 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on (EG-Nr. 220-239-6] (3:1) und kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich (für professionelle Anwender).

GEBINDE

1 Liter- Metalldose (Verkauf in Karton mit 12 Dosen)

2,5 Liter- Metalleimer (Verkauf in Karton mit 8 Eimern)

5 Liter- Metalleimer (Verkauf in Karton mit 4 Eimern)

➲ 25 Liter- Metalleimer (Verkauf in Paletten mit 36 Eimern)

Transportverpackung: Auf ÖKOLOGISCH NACHHALTIGEN PALETTEN (mit Bescheinigung der Herkunft des Holzes aus PEFC-zertifizierten Wäldern).

Die vorliegenden Informationen sind Ergebnis unserer wissenschaftlichen und praktischen Erfahrung und dienen zur Erzielung bestmöglicher Resultate bei den verschiedenen Anwendungen. Sie sind jedoch unverbindlich und bedingen keinerlei vertragliche Haftung unsererseits oder Zusatzverpflichtungen zum Kaufvertrag. Die Informationen entheben der Käufer nicht von der Verantwortung, unsere Produkte persönlich auf ihre Eignung für die vorgesehene Verwendung zu prüfen. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und können zur Anpassung an neue Technologien und/oder Entwicklungen der Branche geändert werden. Der Kunde ist daher gehalten, zu überprüfen, dass dieses Datenblatt nicht durch neuere Versionen ersetzt wurde und damit überholt ist. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische Abteilung.