LIGNUM® TERRADILEGNO

FARBIGE HOLZLASUR AUF WASSERBASIS

PRODUKTBESCHREIBUNG

- **Lignum Terradilegno** ist eine **farbige Holzlasur**, die aus einer Polymeremulsion auf Wasserbasis besteht.
- **Färbt** jede Holzoberfläche (8 Farben verfügbar). Auf Anfrage sind Farbtöne aus den **RAL- und NCS-Farbkarten** realisierbar.
- Sie kann **als Grundierung** auf Holzoberflächen, die eine Oberflächenbehandlung benötigen, **und als Endbeschichtung** auf Oberflächen, die nicht direkt dem Wetter ausgesetzt sind, verwendet werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Lignum Terradilegno kann auf allen Holzoberflächen **im Innen- und Außenbereich** verwendet werden.
Bei Verwendung im Außenbereich sollte eine Endbeschichtung mit LIGNUM HYDROMIL** in Betracht gezogen werden.

Das Produkt ist geeignet für:

- DÄCHER
- VERKLEIDUNGEN
- MÖBEL*
- GARTENHÄUSER UND GARTENMÖBEL*
- RAHMEN
- TÜREN UND FENSTER*
- ZÄUNE*
- GARTENLAUBEN UND CARPORTS*
- HOLZOBJEKTE UND HOLZGEGENSTÄNDE
- BÖDEN*

*Eine geeignete Endbeschichtung sollte in Betracht gezogen werden.
**Falls Lignum Hydromil verwendet wird, empfehlen wir, einen Farbton zu wählen, der dem Farbton von Lignum Terradilegno ähnelt.

VERBRAUCH

8 - 12 m² mit 1 Liter des Produkts. Der Verbrauch kann je nach Anwendungsmethode, der behandelten Holzart, der Oberflächenbeschaffenheit des Holzes und der Anzahl der aufgetragenen Schichten variieren.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe ästhetische Qualität **mit nur einem Anstrich**.
- **Deckend**, aber dennoch in der Lage, **die Holzmaserung hervorzuheben**.
- Ein **Abschleifen** der Oberfläche ist **weder nach dem Auftragen noch bei der regelmäßigen Pflege erforderlich.**
- Das Produkt ist **UV-beständig** und verzögert die Materialalterung.
- **Einfach und schnell** aufzutragen.
- **Sicher** für Umwelt und Anwender.

VOR DER ANWENDUNG

- Die zu behandelnden **Oberflächen** müssen vollkommen **sauber und trocken** sein.
- Die verwendeten **Werkzeuge** müssen **sauber** (frei von Verunreinigungen oder Rückständen anderer Produkte) **und trocken** sein.

WERKZEUGE

Pinsel, Handpad vom Typ HYDROVELVET, Tauchanlage, Spritzanlage, Imprägniermaschine (mit oder ohne Bürste).

ANWENDUNG

- Das Produkt ist **gebrauchsfertig** und muss nicht verdünnt werden.
- **Schütteln oder mischen** Sie das Produkt vor dem Gebrauch mit einem sauberen Werkzeug.
- **Streichen** Sie das Produkt gleichmäßig und in Richtung der Maserung auf die Oberfläche und lassen Sie es dann trocknen.
- Bei Verwendung als Grundierung 24 Stunden warten, bevor das Endbeschichtungsprodukt aufgetragen wird. In jedem Fall muss die Oberfläche trocken sein.
- Bei der Verwendung als Endbeschichtung sollten die Oberflächen nicht direkt der Witterung ausgesetzt werden. Wenn eine zweite Schicht aufgetragen werden soll, muss zwischen der ersten und der zweiten Schicht eine Wartezeit von mindestens 30-40 Minuten eingehalten werden. In jedem Fall muss die Oberfläche trocken sein.
- **Um eine deckendere Wirkung zu erzielen**, können je nach Saugfähigkeit des Holzes mehrere Schichten erforderlich sein. Aufgrund der Vielfalt der heute im Handel erhältlichen Holzarten empfehlen wir immer Vorversuche. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.
- **Es ist nicht notwendig**, die Oberfläche nach dem Auftragen des Produkts **abzuschleifen**. Sollte bei einigen Holzarten ein leichtes Abheben der Fasern auftreten, genügt es, die Oberfläche mit einer weichen Bürste oder einem Schleifpad aus Kunststofffasern (Typ "weiß" oder "rot") abzuwischen, um diese Unannehmlichkeit zu beseitigen.

WICHTIG

- Das Produkt sollte bei Temperaturen zwischen +10 °C und +30 °C aufgetragen werden. Lignum Terradilegno ist ein Produkt auf Wasserbasis: **es ist frostempfindlich**!
- Das behandelte Holz darf nicht der Witterung ausgesetzt werden, weder während noch nach der Trocknungsphase.
- Behandeltes Holz nicht mit nassen Handschuhen oder Händen anfassen.
- Lignum Terradilegno kann auf früheren Behandlungen haften. Führen Sie immer eine Vorprüfung durch und ziehen Sie ein Abschleifen in Betracht, um die Haftung des Produkts zu verbessern.

Stand: 01-24_DE

LIGNUM TERRADILEGNO

TROCKNUNGSZEIT

An einem belüfteten Ort, bei ca. +20 °C, reichen in der Regel 15 bis 30 Minuten für den ersten Anstrich aus. Falls ein zweiter Anstrich erforderlich ist, warten Sie 30-40 Minuten. In jedem Fall muss die Oberfläche trocken sein.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser reinigen. Im Falle einer verzögerten Reinigung, die eine perfekte Entfernung von Produktrückständen verhindert, insbesondere in Imprägnieranlagen, empfehlen wir die Verwendung von DETERSOLV oder die Kontaktaufnahme mit unserer technischen Abteilung.

WARTUNG DER BEHANDLUNG

Nach der Reinigung der Oberfläche mit einem angefeuchteten Schwamm (kein Schleifen erforderlich) kann Lignum Terradilegno erneut aufgetragen werden. Für eine länger anhaltende Farbwirkung empfiehlt es sich, zwei Schichten des Produkts aufzutragen.

PRODUKTLAGERUNG

Lagern Sie das Produkt im Originalbehälter, dicht verschlossen, an einem kühlen, gut belüfteten Ort, entfernt von Wärmequellen. Vor Frost schützen! Lagertemperatur: zwischen +5 °C und +30 °C. **Haltbarkeit**: 12 Monate ab Herstellung (siehe Charge auf der Verpackung).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen: flüssig
Farbe: farbig
Geruch: charakteristisch
Dichte (20 °C): 1,40 g/ml
pH: 7,3
Löslichkeit: wasserlöslich
Siedepunkt: 100 °C

KOMPATIBLE PRODUKTE

- Grundierungen: LIGNUM P-9000, LIGNUM PRIMER 115
- Holzkitt: XILOSTUH
- Endbeschichtungen: LIGNUM HYDROMIL, LIGNUM PERLA, LIGNUM NATURE*
- Produkte anderer Hersteller: Immer Vorversuche durchführen.

*Die Endbeschichtung mit Lignum Nature kann den Farbton von Lignum Terradilegno verändern, da es auf Leinölbasis formuliert ist.

DURCHGEFÜHRTE TESTS

VOC-Gehalt - Flüchtige organische Verbindungen (Richtlinie 2004/42/EG - Minimal filmbildende Lasuren. Grenzwert: 130 g/l. VOC ausgedrückt in g/l des gebrauchsfertigen Produkts: <1,5 g/l.

KENNZEICHNUNG

Keine Signalwörter, keine Gefahrenpiktogramme.

Gefahrenhinweise

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Enthält Reaktionsmasse von 5-Chlor-2-methyl-2hisothiazol-3-on [EC no. 247-500-7]und 2-Methyl-2h-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Mit Biozidprodukten behandelte Waren (art.58 Verordnung EU 528/2012-BPR). Enthält 5-Chlor-2-methyl-2hisothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] und 2-Methyl-2h-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) [C(M)IT/MIT (3:1)].

GEBINDE

- 1-Liter-Metalldose (Verkaufskarton mit 12 Stück)
- 2,5-Liter-Metalleimer (Verkaufskarton mit 8 Stück)
- 5-Liter-Metalleimer (Verkaufskarton mit 4 Stück)
- 20-Liter-Metalleimer (Palette mit 24 Stück)

Die Verpackung für den Transport erfolgt auf UMWELTNACHHALTIGEN PALETTEN, mit Bescheinigung der Verwendung von Hölzern aus Wäldern mit PEFC-Zertifizierung.

Hergestellt von HDG Group S.r.l.
Viale Grazia Cavanna, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIEN
Tel. +39 0521379085 - www.hdg.it/de

Die hier enthaltenen Informationen basieren auf unserer umfassenden wissenschaftlichen und betrieblichen Erfahrung. Sie stellen jedoch keine Garantie dar und entbinden den Käufer nicht von der Verantwortung, unsere Produkte selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu prüfen.Die in diesem Datenblatt bereitgestellten Informationen entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand und können im Zuge neuer Technologien und Entwicklungen aktualisiert werden. Der Käufer ist daher verpflichtet, zu überprüfen, ob dieses Datenblatt nicht durch eine neuere Version ersetzt wurde. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.