

TRAGSTRUKTUREN (Dächer, Wände usw.)
MÖBEL
RAHMEN
MANUFAKTE AUS HOLZ

ERGIEBIGKEIT

1. Auftragung: 10-15 m² pro Liter des Produktes.
 2. Auftragung: 15-20 m² pro Liter des Produktes.
- Die Ergiebigkeit kann sich je nach Auftragsmethode, behandelter Holzart, Oberflächenbeschaffenheit des Holzes ändern. Es ist ratsam, das Produkt zweimal aufzutragen, während bei der Version Elfenbein ein Auftragen genügt.

VERWENDUNGSZWECK

- ➔ **Glanzlack:** besteht aus einer Emulsion von Polymeren in wässriger Lösung. Er ist ideal für jede überdachte Holzfläche im Innen- oder Außenbereich.
- ➔ Als **Finish-Lack** auf hölzernen Oberflächen, die mit farblosen oder farbigen Grundierungen behandelt wurden.
- ➔ In der **Version ELFENBEIN**, als Finish von LIGNUM BIANCOLEGNO.

DIE VORTEILE

- ➔ Verleiht dem Holz ein glänzendes und **abgetöntes Aussehen**, wobei die Grundfarbe aufgefrischt wird.
- ➔ **Hebt die Schönheit** des Holzes hervor, **ohne mit der Zeit** zu vergilben.
- ➔ Der Lack ist **elastisch** und **blättert nicht ab**.
- ➔ **Lässt sich leicht und schnell** auf jede Art von Holz auftragen.
- ➔ Auch in **Beizmaschinen verwendbar**.
- ➔ **Sicher** für Umwelt und Mensch.

ANWENDUNG

Das Produkt ist **gebrauchsbereit**.

Vor dem Auftragen

Die **zu behandelnden Oberflächen** müssen vollkommen **sauber und trocken sein**.

- ➔ Die **zum Auftragen** verwendeten Hilfsmittel müssen **sauber** (d.h. frei von Verschmutzungen oder Rückständen anderer Produkte) **und trocken sein**.

Welche Hilfsmittel verwenden

Pinzel, Spritzanlage, Beizanlage, Flachpinzel vom Typ HYDROVELVET.

Vorgehensweise zum Auftragen des Produkts

- ➔ Das Produkt vor dem Auftragen schütteln (oder mit einem sauberen Stab umrühren).
- ➔ Das Produkt gleichmäßig (**niemals reichlich!**) auf die **Oberfläche auftragen und trocknen lassen**.
- ➔ Vor dem zweiten Auftragen des Produktes sollte mindestens 2 Stunden ab dem ersten Auftragen abgewartet werden. In allen Fällen muss die Fläche trocken sein.
- ➔ In der Version Elfenbein ist ein nur einmaliges Auftragen des Produktes als Finish von LIGNUM BIANCOLEGNO ausreichend.
- ➔ Auf einigen Holzarten, ist nach dem ersten Anstrich ein leichtes Anheben der Faser zu erkennen: zur Be-

seitigung dieses Problems bevor der zweite Anstrich erfolgt, kann ein leichtes Schmirgeln mit mittel-feinem Papier erfolgen oder die Oberfläche mit einem Schleifpad mit Kunststofffasern bearbeitet werden.

Trocknungsgeschwindigkeit des Produkts

In gut belüfteter Umgebung bei ca. 20°C bei einer relativen Feuchtigkeit von 65%, genügen für das Trocknen des ersten Anstrichs 15 bis 30 Minuten. Vor dem zweiten Auftragen des Produktes müssen mindestens 2 Stunden vergehen. In allen Fällen muss die Fläche trocken sein.

Reinigung der Auftragsmittel

Mit klarem Wasser unmittelbar nach dem Gebrauch. Wenn die Reinigung zu spät vorgenommen wird und sich deshalb die Produktreste nicht einwandfrei entfernen lassen (besonders bei Beizanlagen), verwenden Sie LIGNUM BIOSOLV oder nehmen Sie Kontakt mit unserem Technischen Büro auf.

Instandhaltung der behandelten Flächen

Es genügt, die Oberfläche mit einem angefeuchteten Schwamm (ein Schmirgeln ist nicht erforderlich) und eventuell mit einem neutralen Reinigungsmittel zu säubern. Das Produkt erneut auftragen, wenn der Glanz der Oberfläche wieder hergestellt werden soll.

HINWEISE

- ➔ Das Produkt muss bei Temperaturen zwischen +10°C und +30°C aufgetragen werden. Lignum Perla ist ein Produkt auf Wasserbasis: es muss vor Frost geschützt werden! Weder bei direkter Sonneneinstrahlung noch auf heißen oder über lange Zeit der Sonne ausgesetzten Oberflächen auftragen.
- ➔ Das frisch behandelte Holz darf weder während noch nach dem Trocknen ins Freie gebracht werden. Das frisch behandelte Holz nicht mit nassen Handschuhen oder Händen anfassen.
- ➔ Angesichts der Unterschiedlichkeit und Vielfalt der heute im Handel erhältlichen Holzarten empfehlen wir, vor dem Auftragen immer einen Probeanstrich vorzunehmen. Im Zweifelsfall bitte Kontakt mit unserem Technischen Büro aufnehmen.
- ➔ Bei Anwendungen auf anderen Untergründen als LIGNUM P-501 wird geraten, immer Probeanstriche vorzunehmen.

HDG Group S.r.l.

Viale Giuseppe Verdi, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIEN
Tel. 0521379085
Fax 0521877338
www.hdg.it

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Flüssigkeit

Farbe: weiß

Geruch: fruchtig

Dichte: 1,040 g/ml

pH-Wert: 8,40 (bei 20°C)

Wasserlöslichkeit: mischbar

Siedepunkt: etwa 100°C

VOC- GEHALT (flüchtige organische Verbindungen, Richtlinie 2004/42/EG)

Lacke und Holzbeizen für Gebäudedekorationen (Innen und Außen), einschließlich Mattbeizen. Obergrenze: 130 g/l. **VOC-Gehalt in g/l gebrauchsbereiten Produkts: <5 g/l.**

AUFBEWAHRUNG

Das Produkt im gut verschlossenen Originalbehälter an einem kühlen, belüfteten Ort fern von Hitzequellen aufbewahren. Das Produkt muss vor Frost geschützt werden! Lagertemperatur: +5°C bis +30°C. Haltbarkeit: 6 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenangabe auf der Packung).

ETIKETTIERUNG

Keine Gefahrenkennzeichen.

Sicherheitshinweise

Aus der Reichweite von Kindern fernhalten. Vor dem Gebrauch das Etikett lesen.

GEBINDE

- 1 Liter- Metalldose (Verkauf in Karton mit 12 Dosen)
- 2,5 Liter- Metalleimer (Verkauf in Karton mit 8 Eimern)
- 5 Liter- Metalleimer (Verkauf in Karton mit 4 Eimern)
- 25 Liter- Metalleimer (Verkauf in Paletten mit 36 Eimern)

Die Verpackung für den Transport erfolgt auf UMWELTNACHHALTIGEN PALETTEN (mit Bescheinigung der Verwendung von Hölzern aus Wäldern mit PEFC-Zertifizierung).