

LITHOS HYDROCALCIS

PROTETTIVO ALL'ACQUA PER FINITURE A CALCE E CEMENTO



QUALSIASI SUPERFICIE MURARIA SU CUI SIA STATA APPLICATA UNA FINITURA A CALCE O A CEMENTO

RESA

Prima mano di prodotto: circa **10 m² per litro di prodotto**.

Seconda mano ("bagnato su bagnato"): **16 m² per litro di prodotto**.



A COSA SERVE

- ➔ Lithos Hydrocalcis è un **protettivo idrorepellente all'acqua** a base di polisilossani, per intonaci e stucchi di calce e di cemento.
- ➔ **Protegge** anche dall'**umidità di risalita**, svolgendo azione **antiefflorescenza**.

I VANTAGGI

- ➔ **Protegge** contro la pioggia battente.
- ➔ **Penetra** nel materiale **non occludendo i pori**, ma rendendoli idrofobi. Il prodotto **non altera**, quindi, la **traspirazione** del materiale.
- ➔ **Contrasta la formazione di esfoliazioni** dovute alla concentrazione dei sali in prossimità della superficie del materiale.
- ➔ **Riduce lo sporco** trattenendo meno il particolato, che viene dilavato più facilmente dalle piogge.
- ➔ Può essere **applicato anche su superfici umide**.
- ➔ **Non altera** in maniera significativa l'aspetto e il tono di colore del materiale.
- ➔ È **insensibile ai raggi UVA**.
- ➔ **Facilità di utilizzo**.
- ➔ **Sicuro** per l'ambiente e l'operatore.

COME SI USA

Il prodotto è **pronto all'uso**.

Prima dell'applicazione:

- ➔ Le **superfici** da trattare e gli **attrezzi** impiegati devono essere perfettamente **puliti**.

- ➔ **Agitare** il prodotto prima dell'uso.

Quali strumenti utilizzare:

Pennello, rullo o spruzzo a bassa pressione.

Come applicare il prodotto:

- ➔ Utilizzare in ambienti con temperature superiori a +5°C e inferiori a +30°C.
- ➔ Stendere uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare **in due mani "bagnato su bagnato"** (la seconda stesura è bene che avvenga a superficie ancora umida, per far assorbire meglio il prodotto).
- ➔ L'**azione protettiva completa** viene raggiunta dopo almeno 48 ore dall'applicazione.
- ➔ Per esigenze e/o interventi particolari si consiglia di contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Velocità di asciugatura del prodotto

Può asciugare in 2-4 ore in base all'aerazione dell'ambiente in cui è stato applicato.

Pulizia degli strumenti:

Sciogliere bene con acqua, subito dopo l'uso, gli strumenti utilizzati.

CONFEZIONI

- ➔ Flacone da 1 litro (scatola di vendita da 12 pezzi)
- ➔ Tanica da 5 litri (scatola di vendita da 4 pezzi)
- ➔ Tanica da 20 litri (pallet da 36 pezzi)

L'imballo di trasporto è condizionato su **PALLET ECOSOSTENIBILE** (con certificazione di utilizzo legno proveniente da foreste a gestione certificata PEFC).

AVVERTENZE

- ➔ **Non applicare** il prodotto su **calce fresca**.
- ➔ L'**eccesso di prodotto** applicato può comportare una lieve opacizzazione superficiale dello stucco lucido.
- ➔ **Non nebulizzare il prodotto**: l'inalazione di aerosol e/o nebbie può causare problemi respiratori.
- ➔ In caso di **pioggia imminente** non applicare il prodotto. **Proteggere le superfici trattate** qualora sussista il pericolo di dilavamento prima di 48 ore dall'avvenuta applicazione.
- ➔ Proteggere gli occhi e indossare guanti e indumenti protettivi.

LITHOS HYDROCALCIS

PROTETTIVO ALL'ACQUA PER FINITURE A CALCE E CEMENTO



HDG Group S.r.l.

Viale Giuseppe Verdi, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA

Tel. 0521379085

Fax 0521877338

www.hdg.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: bianco

Odore: essenza vegetale

pH: 7,50

Densità: 0,99 g/ml

Solubilità in acqua: completamente miscibile

Punto di ebollizione: circa 100°C

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Teme il gelo! Temperatura di stoccaggio: tra +5°C e +30°C. Validità: 6 mesi dalla produzione (vedi lotto sulla confezione).

ETICHETTATURA

Nessuna indicazione di pericolo.

Consigli di prudenza

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni sono frutto della nostra più ampia esperienza scientifica ed operativa per l'ottenimento del risultato ottimale sul lavoro specifico. Tuttavia esse non sono impegnative e non comportano nostra responsabilità contrattuale, né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Esse non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità, relativamente all'uso previsto. Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. Il Cliente pertanto è tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.