



LITHOS IDROFIX-O

PROTETTIVO RESINO-CEROSO AD EFFETTO OPACO

Per tutti i tipi di pavimento, ad esclusione del legno, interni ed esterni coperti

PRODOTTO - ASPETTO

LITHOS IDROFIX-O è un'emulsione acquosa di cere dure e resine ad elevato potere resistente; autolucidante, conferisce alla superficie una finitura opaca. Aspetto lattiginoso bianco, dal gradevole profumo di miele.

APPLICAZIONI TIPICHE

- ◇ Come protettivo di finitura per pavimenti di qualsiasi natura, escluso il legno.
- ◇ Finitura antiusura per tutti i tipi di trattamento basati sia su cere, liquide ed in pasta, sia su trattamenti impregnanti idro e oleorepellenti, sia su impregnanti tradizionali oleosi.

PARTICOLARI VANTAGGI - PROPRIETÀ

- ♥ Autolucidante, non trattiene lo sporco.
- ♥ Protegge da innumerevoli tipi di macchie.
- ♥ Protettivo rinnovabile.

CONSERVAZIONE - CONFEZIONAMENTO

- ◇ **Stoccaggio:** mantenere il prodotto nella confezione originale e in luogo asciutto. **TEME IL GELO.**
- ◇ **Contenitori:** flacone in PE da 1 litro (sc. da 8 pz) - tanica in PE da 5 litri (sc. da 4 pz) tanica in PE da 20 litri (pallet da 36 taniche).

RESA DEL PRODOTTO

- ♥ Variabile in funzione del supporto da trattare, si consiglia di effettuare delle prove preliminari; indicativamente 1 litro per sup. >20m².

CONSIGLI PER L'USO

- ◇ Applicare il prodotto tal quale mediante straccio morbido, spugna, spandicera o "spray-buffing" con monospazzola munita di dischi medio-duri (rosso o grigio); **applicare in strato molto sottile** con uno o più passaggi in successione, non appena la prima mano è asciutta (in media dopo circa 30'-1 ora). È consigliabile far precedere l'applicazione da una mano di LITHOS LEVELLING, al fine di facilitare l'aggancio al supporto: applicare IDROFIX non appena la mano di LEVELLING risulti asciutta. Quando la stagione si presenta particolarmente fredda ed umida, in ambiente poco aerato il tempo di applicazione può dilatarsi notevolmente: si consiglia di applicare a temperatura ambiente **non inferiore a +5°C**, al fine di evitare la formazione di sbiancamenti superficiali.
- ◇ **Su materiali sintetici duri (gomma, PVC, Linoleum, ecc.) o su lapidei levigati poco assorbenti** è consigliabile applicare il prodotto con la tecnica "spray-buffing" (lucidatura con monospazzola a media/alta velocità).
- ◇ Le superfici trattate con LITHOS IDROFIX-O non vanno pulite con detergenti alcalini (per es. ammoniacali).

AVVERTENZE - INFORMAZIONI

⇒ Il prodotto è a base acqua, utilizzarlo secondo le buone pratiche lavorative.

⇒ Protezione individuale

- **Protezione respiratoria:** lavorare in ambienti areati.
- **Protezione della pelle:** guanti e stivali in gomma.
- **Protezione delle mani:** guanti in neoprene o PVC.
- **Protezione degli occhi:** occhiali o visiera di protezione.

(Continua a pagina 2)



AVVERTENZE - INFORMAZIONI

(Continua da pagina 1)

- ⇒ **Misure di pronto soccorso:** nel caso di contatto con le pelle e/o gli occhi risciacquare con acqua e contattare il medico.
- ⇒ **Stabilità e reattività:** Nessuna reazione pericolosa nota se immagazzinato e manipolato come indicato.
- ⇒ **Fuoriuscita accidentale:** raccogliere con materiale assorbente (farina fossile, segatura, ecc.);
- ⇒ **Smaltimento:** lo smaltimento o l'incenerimento devono essere effettuati in accordo con le vigenti normative.
- ⇒ **Simbolo CEE:** nessuno
- ⇒ **Fraasi di rischio:**
nessuna
- ⇒ **Consigli di prudenza:**
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
- ⇒ **Informazioni ecologiche:** Evitare spandimenti nell'ambiente e non immettere nella rete fognaria.
- ⇒ **Informazioni sul trasporto:**
RID-ADR -
Numero UN -

DATI TECNICI

Densità:	1,000 g/ml a 20°C.
pH:	7.50-8.50 a 20°C.
Solubilità in acqua:	totale.
Punto di ebollizione:	circa 100°C.
Punto di infiammabilità:	non infiammabile.
Aspetto:	liquido.
Colore:	bianco.
Odore:	mielato.

Le presenti informazioni sono frutto della nostra più ampia esperienza scientifica ed operativa per l'ottenimento del risultato ottimale sul lavoro specifico. Tuttavia esse non sono impegnative e non comportano nostra responsabilità contrattuale, né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Esse non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità, relativamente all'uso previsto. Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. Il Cliente pertanto è tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.